

## ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO

**DESCRIZIONE:** antiruggine sintetica "top quality" a pennello esente da piombo a base di fosfato di zinco attivato, come principio anticorrosivo, e resina alchilica a base di olio di lino - legno con modificazione fenolica, che garantisce il miglior ancoraggio su qualsiasi tipo di supporto ferroso e la protezione più efficace e duratura su manufatti ed opere di carpenteria metallica utilizzati in edilizia.

Sopraverniciabile con smalti sintetici a pennello.

### DATI TECNICI:

Aspetto	opaco
Colore	grigio chiaro
Viscosità 25°C	20" tazza Ford 8
P.s.	1,26 Kg / l

**APPLICAZIONE:** a pennello previa diluizione al 5% con ragia o diluente sintetico, a spruzzo con diluizione al 10% su superfici ben pulite, sgrassate, prive di ruggine e calamina. Resa 8 mq / l.

**ESSICCAZIONE:** a 25°C fuori polvere 20', asciutto al tatto 3-5 h, secco in profondità 12-14 h. Ricopribile dopo 24 h.

**CONSIGLI UTILI:** conservare in luogo fresco e ventilato lontano da fonti di calore. Proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta.