

INTONACO MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE

COMPOSIZIONE: L'intonaco minerale a base di grassello di calce è un intonaco costituito da grassello di pura calce, cotta a legna in forni a tiraggio naturale (cottura "dolce"), inerti minerali di varia granulometria, terre coloranti naturali ed additivi stabilizzanti, in misura inferiore al 5% (DIN 18363) atti a facilitare l'applicazione e fissare i coloranti.

Per la sua natura alcalina risulta insensibile all'attacco di muffe e batteri.

CLASSIFICAZIONE: UNI 8681: Intonaco per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico-reattivo, a base di calce.

IMPIEGHI: Il prodotto si applica solo su supporti minerali ed è impiegato per il rifacimento e il ripristino di facciate nei centri storici, ma anche su supporti nuovi dove si vuole ottenere un'elevata traspirabilità della muratura ed evidenziare il particolare effetto cromatico dei coloranti naturali.

VALORI CHIMICO - FISICI: Stato fisico: pastoso

Legante: grassello di calce

Stabilità cromatica: 5%

Massa volumica: 1.70 Kg / l

Contenuto di grassello di calce: 30%

Residuo secco in peso: 68%

Ceneri a 450°C: 67%

Ceneri a 900°C: 56%

pH: 13

Granulometria: 0,7 - 1,2

u: 11

MESSA IN OPERA: Prima di applicare il prodotto rimuovere ogni traccia di pittura organica o rivestimento eventualmente presente.

L'intonaco minerale a base di grassello di calce si applica a spatola di acciaio inox, stendendo il prodotto in maniera uniforme. A distanza di 24 ore, si procede all'applicazione di una seconda mano e, a parete fresca, si rifinisce con frattone di spugna.

Essiccazione in 12-24 ore a seconda del grado di umidità atmosferica. Non applicare il prodotto quando le pareti sono esposte direttamente ai raggi solari o molto calde, in

presenza di forte vento ed a temperatura inferiore ai 5°C e proteggere dalla pioggia battente.

Consumi: circa 2 Kg / mq.

COMMERCIALIZZAZIONE: L'intonaco minerale a base di grassello di calce è venduto in confezioni da 25 Kg nelle colorazioni ottenute solo con i pigmenti inorganici.

CAPOBIANCO S.R.L
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.
70017 Putignano (BA)
P.IVA 05249450726
Tel.080/4054599

