

RIVESTIMENTO MURALE SILOSSANICO

COMPOSIZIONE: Rivestimento plastico murale a base di resine sintetiche acril-silossaniche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti altamente selezionati stabili alla luce, sabbie quarzifere a diversa granulometria e additivi specifici che facilitano l'applicazione e la filmazione. Possiede elevata traspirabilità ed alta idrorepellenza.

CLASSIFICAZIONE: UNI 8682: rivestimento plastico continuo Spatolato, monocomponente, ad essiccamento fisico, acril-silossanico.

IMPIEGHI: Il rivestimento murale silossanico è impiegato in edilizia per risolvere le esigenze di protezione e di elasticità nelle rifiniture delle pareti, sia esterne che interne, di edifici di nuova e vecchia costruzione, in particolare nei casi in cui si vuole ottenere elevata idrorepellenza, mantenendo inalterata la traspirazione del supporto.

VALORI CHIMICO - FISICI: Stato fisico: pastoso

Resina legante: acril-silossanica

Massa volumica: 1.60 Kg / l

Residuo secco in peso: 83%

Ceneri: 74%

pH: 9

Granulometria: 0,4: 0,7(grana fine)

0,8: 1,2(grana grossa)

Permeabilità a vapor d'acqua u:60

Assorbimento d'acqua: $W_{24} = 0.07$ Kg/mq 24h

MESSA IN OPERA: Prima dell'applicazione si consiglia di applicare una mano di sottofondo ai silossani dello stesso colore, per uniformare l'assorbimento del supporto. Trascorse 3-4 ore si applica il rivestimento murale silossanico dopo averlo diluito al 2-3% con acqua. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e spalmarlo sulle pareti da rivestire con spatola di acciaio e rifinirlo con la stessa, avendo cura di pulire frequentemente l'attrezzo. L'essiccazione completa si ottiene dopo circa 12-24 ore a seconda del grado di umidità atmosferica.

Consumi: circa 1,8 Kg/mq (grana fine) e circa 2,8 Kg/mq (grana grossa).

COMMERCIALIZZAZIONE: Il rivestimento murale silossanico è venduto in confezioni da 25 Kg in due diverse granulometrie: fine e media.

AVVERTENZE: Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto a temperatura non inferiore ai 5°C.

CAPOBIANCO S.R.L
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.
70017 Putignano (BA)
P.IVA: 05249450726
Tel/Fax: 080 4054599