

RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE CONTINUO GRANIGLIATO PIGMENTATO

DESCRIZIONE: è un rivestimento murale continuo a spessore prodotto a base di emulsioni sintetiche al 100% acriliche, cariche inerti a base di graniglie di marmo, pigmenti resistenti alla luce e alle intemperie, additivi che garantiscono facilità di applicazione e perfetta filmazione. Viene impiegato in edilizia per il decoro e la protezione di superfici esterne ad intonaco cementizio frastazzato rustico fine. Viene impiegato anche per rifiniture interne ad ambienti a cui si voglia dare una tipica caratteristica rustica.

DATI TECNICI:

Aspetto	massa spatolabile ad alta viscosità
Colore	bianco e tinte mazzetta
Peso specifico	1,90 +/- 0,05 Kg / l

APPLICAZIONE:

SUPERFICI NUOVE: si applica con spatola in acciaio su intonaco asciutto e stagionato, dopo energica agitazione con frullatore professionale, previa applicazione di una mano a pennello di primer in tinta, che uniformi l'assorbimento del supporto. Dopo aver regolato lo spessore applicato agendo con spatola mantenuta parzialmente a taglio, si pareggia delicatamente agendo in senso rotatorio e con l'attrezzo a piatto, avendo cura di tenerlo costantemente pulito con plafone o spugna umidi. Per evitare giunture si consiglia di interrompere l'applicazione lungo elementi architettonici: spigoli, losanghe, cornici marcapiano ecc.

PARETI DA RESTAURARE: è necessario, prima dell'applicazione del primer in tinta, asportare tutto ciò che è in fase di distacco, risarcire gli intonaci, pulire perfettamente le superfici ed applicare una mano di fissativo acrilico diluito 1 a 6.

RESA: il granigliato può essere fornito in due diverse granulometrie:

fine con consumo di 2 Kg / mq circa e resa di 2 mm di spessore

grosso con consumo di 3 Kg / mq circa e resa di 3 mm di spessore

ESSICCAZIONE: asciutto al tatto 3-4 h, essiccazione in profondità 12-24 h a seconda delle condizioni ambientali.

CONSIGLI UTILI: non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C, in imminente pericolo di pioggia, in presenza di forte vento o su pareti esposte direttamente all'irraggiamento solare. E' sconsigliata anche l'applicazione in

presenza di umidità relativa molto elevata: la condensa notturna può danneggiare il prodotto appena applicato e non ancora filmato, anche se è asciutto.

CONFEZIONE: fustini da 25 Kg netto

CAPOBIANCO S.R.L.
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.
70017 Putignano (BA)
P.IVA 05249450726
Tel / Fax 080/4054599