

RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE CONTINUO SPATOLATO FIBRATO ANTIMUFFA

DESCRIZIONE: è un rivestimento murale continuo a spessore prodotto a base di emulsioni sintetiche al 100% acriliche, cariche inerti a base di quarzo e feldspati a granulometria variabile, pigmenti resistenti alla luce e alle intemperie, additivi che garantiscono facilità di applicazione e perfetta filmazione. Per una resistenza permanente alle muffe, ai batteri ed alle alghe, che possono attaccare le superfici esterne in condizioni di forte umidità, nel rivestimento viene aggiunto un potente battericida algicida. Per prevenire possibili cavillature per assestamenti dell'intonaco lo spatolato viene inoltre additivato con particolari fibre acriliche immarcescenti, che ne garantiscono una molto più elevata elasticità e resistenza alla trazione.

Viene impiegato in edilizia per il decoro e la protezione di superfici esterne ad intonaco cementizio frastazzato rustico fine. Viene impiegato anche per rifiniture interne di ambienti a cui si voglia dare una tipica caratteristica rustica.

DATI TECNICI:

aspetto	massa spatolabile ad alta viscosità
colore	bianco e tinte mazzetta
peso specifico	1,90 ± 0,05 kg/l

APPLICAZIONE:

superfici nuove: si applica con spatola in acciaio su intonaco asciutto e stagionato, diluito al 2-3 % con acqua, previa applicazione di una mano a pennello di primer in tinta, che uniformi l'assorbimento del supporto. Dopo aver regolato lo spessore applicato agendo con spatola mantenuta parzialmente a taglio, si pareggia delicatamente agendo in senso rotatorio e con l'attrezzo a piatto, avendo cura di tenerlo costantemente pulito con plafone o spugna umidi. Per evitare giunture si consiglia di interrompere l'applicazione lungo elementi architettonici: spigoli, losanghe, cornici marcapiano ecc.

pareti da restaurare: è necessario, prima dell'applicazione del primer in tinta, asportare tutto ciò che è in fase di distacco, risarcire gli intonaci, pulire perfettamente le superfici ed applicare una mano di fissativo acrilico diluito 1 a 6.

RESA: lo spatolato può essere fornito in tre diverse granulometrie:
fine con consumo di 1,8 kg/mq circa e resa di 2 mm di spessore
medio con consumo di 2,3 kg/mq circa e resa di 2,5 mm di spessore
grosso con consumo di 2,8 kg /mq circa e resa di 3 mm di spessore.

ESSICCAZIONE: asciutto al tatto 3-4 h, essiccazione in profondità 12-24 h a seconda delle condizioni ambientali.

CONSIGLI UTILI: non applicare in imminente pericolo di pioggia, in presenza di forte vento, su pareti esposte direttamente all'irraggiamento solare ed a temperature inferiori a 5° C.

CONFEZIONE: fustini da kg 25 netto.

CAPOBIANCO S.r.l.
Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.
70017 PUTIGNANO (BA)
P.IVA: 05249450726
Tel/Fax: 080 4054599